

PATIO – TÉRKŐ FESTÉK (PATIO PAVING STAIN)



- * festetlen vagy ipari úton festett térkő és járólap festésére
- * természetes kő festésére nem alkalmas

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású térkő festék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Ipari úton festett, vagy kezeletlen térkövek és járólapok festésére. Alkalmas beton kerti térkövek és lapok festésére. Nem alkalmas új kerti térkövek vagy nem nedvszívó felületek festésére, mint pl. kavicsbeton vagy természetes kő.

MŰSZAKI ADATOK:

Termékkategória, 2012:	99 Egyéb speciális termékek
Bázis:	EK-bázis, gyári színek
Kötőanyag:	Akrilát
Színek:	Színtelen. A Patio Paving Stain színekártya alapján (TVT EK01 – TVT EK10) alapján színezhető. Fehérben is elérhető (EK00). Felhordás előtt minden esetben színezzé be a terméket.
Fedőképesség:	4 – 8 m ² /l/réteg beton vagy járólap felületen.
Kiszerezések:	EK-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l Gyári színek: 0,1 l
Hígítás:	Vízzel
Felhordási mód:	Ecset (T6), henger (S10) vagy szórás. Szórással való felhordás esetén magasnyomású szóróberendezés használata javasolt.
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	A festett felület pár órán belül száraz és járható. A száradási idő függ az alapfelület porozitásától és a felhordott festék mennyiségétől. A második réteg az első réteg száradását követően, a festési körülményektől függően pár óra elteltével vihető fel.

Szárazanyag-tartalom (%): 10

Sűrűség: Kb. 1,0 kg/l (ISO 2811)

Tárolás: Fagytól védendő. Felbontott kannában a termék tulajdonságai idővel változhatnak, ezért annak tartalmát használja fel egy festési munkálat során.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C fölött, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a felületről a port, a mohát és zuzmót. Mossa le a felületet magasnyomású mosóval, és amennyiben ez szükséges, tisztítsa a felületet Tikkurila Tehopesu Power Clean tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Viszonylag új járólapok esetén a lemosáshoz használjon turbó szórófejet, vagy a felület nedvszívását megfelelő mértékben biztosító nyomást.

Festés előtt minden esetben végezzen tesztfestést, mely által megállapítható a legmegfelelőbb szín, felhordási mód, hígítási arány és a szükséges rétegek száma. A festék legfeljebb 50%-ban hígítható vízzel (2 rész Járólap Festék, 1 rész víz).

FELHORDÁS:

Használat előtt és felhordás alatt időnként, keverje fel alaposan a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy háti permetezővel. Permetezővel való felhordás esetén végezze az utolsó simításokat ecsettel vagy hengerrel, ezzel biztosíthatja az alapfelület pórusainak megfelelő átítatását. Hordja fel a terméket egyenletes rétegben, és lehetőség szerint kerülje az átfedéseket. Vékony rétegek felhordása javasolt.

Festetlen (betonszürke) térkövek és járólapok festése:

Válassza ki az Önnek megfelelő színt. Hordja fel a terméket 1 – 2 rétegben, a felület nedvszívó képességének és a kívánt végeredmény függvényében. Amennyiben több réteg felhordása szükséges, az első réteget hígítással javasolt felvinni. A legjobb eredmény két réteg felvitelével érhető el.

Ipari úton festett térkövek és járólapok:

Válassza ki a járólap színéhez legközelebb álló árnyalatot. Hordja fel a terméket 1 vagy 2 rétegben, a felület nedvszívó képességének és a kívánt végeredmény függvényében. Általában 1 réteg felvitele elégségesnek bizonyul.

Figyelem!

A járólapok és térkövek folyamatos időjárás, esetenként erős mechanikai igénybevételnek kitett felületek. Eredményképpen, felújító festésre majdnem minden évben szükség lehet. Egyenletes felület kialakítása, illetve színeltérések elkerülése végett javasolt azonos gyártási sorozatból származó festéket használni. A termék áttetsző (nem fedő jellegű), ezért az iparilag festett térkő vagy járólap eredeti színének megváltoztatására nem alkalmas. Az eltérő korú járólapok esetén színeltérés előfordulhat. A felületi szennyeződések, mint pl. motorolaj, sólerakódások vagy egyéb szennyeződések, hatással lehetnek a végső színárnyalatra.



FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A kezelt felületek kb. egy hónappal a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. A felület legkorábban 1 hónap elteltével tisztítható. Tisztításhoz használja a Tikkurila Huoltopesu tisztítószeret (1 rész Huoltopesu tisztítószer, 10 rész víz. Lemosást követően öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja azt megszáradni.

A PATIO Térkő Festékekkel festett felületek felújító festésére PATIO Térkő Festék alkalmazható.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Gyermekek kezébe nem kerülhet. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmarkgroup.com, www.dejmark.hu