

**JOKER
(JOKER)**

- * fokozottan környezet- és egészségbarát
- * gyerekszobákba különösen ajánlott
- * asztma, allergia ellenes

**TERMÉKTÍPUS:**

Oldószermentes, selymesen matt, jól mosható akrilát latex falfesték. Vakolt, glettelt, beton, téglá, gipszkarton, fa, farostlemez, faforgácslemez, tapétázott, stb. felületek festésére. Alkalmas új és korábban vízhígítású vagy alkid tartalmú festékekkel kezelt felületek festésére, a használati utasítás betartása mellett.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri, nappali-, háló- és gyerekszobák és más száraz helyiségek falainak és mennyezeteinek festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

a Tikkurila Symphony színekártya szerint

Fényességi fokozat:

selyemmatt

Építőanyag osztályozás:

M1

Fedőképesség:

nem nedvszívó felületek:

10-12 m²/liter/réteg,

nedvszívó felületek:

7-9 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

A-bázis: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

C-bázis: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén max. 10%-ban

Felhordási mód:

ecset, henger, szórás

Magasnyomású szórás esetén:

fúvókaméret: 0.015"-0.021",

hígítás: 0-10%-ban.

**Száradási idők:
(23°C-on és 50% relatív
páratartalom mellett)**porszáraz ½ óra múlva,
átfesthető 1-2 óra múlva

Moshatóság:	több mint 5000–szer súrolható (SFS 3755)
Nedves dörzsállóság:	2. osztály (SFS-EN 13300, ISO 11998)
Kémiai ellenállás:	Tűri a tisztítószeret, valamint a gyenge oldószeret, mint pl. a lakkbenzint.
Hőtűrés:	85°C (ISO 4211-2, 4211-3)
Szárazanyag-tartalom:	kb. 40%, színtől függően
Sűrűség:	kb. 1,3 kg/l, színtől függően (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	878 6001/6003

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza lepergő rétegeket. Egyenlítse ki az egyenetlenségeket a megfelelő Tikkurila glettel, majd száradás után csiszolja meg a javított felületeket. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer), vagy fessen rögtön Joker-rel. Az erős színek alá használjon színezett alapozót.

Korábban festett felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza lepergő rétegeket. A felület tisztítására használja a Maalipesu-t. A kemény, fényes felületeket csiszolja mattrá, majd portalanítsa. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila glettel. A javított felületeket száradás után csiszolja mattrá, majd portalanítsa. Bizonyosodjon meg róla, hogy az egész felület megfelelően elő van készítve a festéshez. Szükség esetén alapozza a felületet pl. Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer). A erős színek alá használjon színezett alapozót.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket max. 10%-ban vízzel. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással 1-2 rétegben a felület teljes egészére.

FELÚJÍTÁS:

A Joker-rel festett felületeket Joker-rel, vagy ugyanolyan típusú vízígítású festékekkel lehet felújítani.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat szappanos vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

A főnti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman, egy nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha szivaccsal vagy törlőronggyal. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal vagy törlőronggyal. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. Használja a terméket körültekintően. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29,
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@dejmark.com, www.tikkurila.hu, www.dejmark.hu