

TIKKURILA  
**TAIKA GLAZE**  
ÁTTETSZŐ ARANY ÉS EZÜST FALFÉNY




**LEÍRÁS**

Áttetsző, vízbázisú, színezhető speciális falfény a fémes gyöngyházfényű hatásért.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET** Beltéri falak festésére, mely felületeken különleges gyöngyházas hatást szeretne létrehozni.

**TERMÉKJELLEMZŐK** Alkalmazza a Tikkurila akrilát falfestékre, például a Feelings Beltéri Falfestékre. Mivel a Taika Glaze átlátszó, az alapozó akrilát festék színe döntő hatással lesz a végső megjelenésre. A színválasztásra vonatkozó ajánlásokat a Taika színekártyán találja. A jó megvilágítás felerősíti a dekoratív hatást.





TIKKURILA

## TAIKA GLAZE

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Színárnyalatok</b>	<b>Szinkártyák:</b> Taika gyöngyházfény
<b>Fényességi fokozat</b>	Félfényes.
<b>Kiadósság</b>	8 -12 m <sup>2</sup> /l/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
<b>Kiszerezések</b>	0,9 l, 2,7 l Arany bázis: 0,9 l Ezüst bázis: 0,9 l és 2,7 l
<b>Felhordás módja</b>	Hengerrel való felhordás esetén használjon rövid szőrű hengert. Különböző felületi minták alkotásához használjon kefét, szivacsot, mintázóhengert, stb.
<b>Száradási idő (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)</b>	Kb. 24 óra elteltével átfesthető. Teljesen kiszáradását kb. 2 nap alatt éri el. A nedves, hideg környezet és a vastagon felhordott rétegek lelassítják a száradást..
<b>Sűrűség (kg/l)</b>	1,1 kg/l az árnyalat függvényében, ISO 2811
<b>Moshatóság</b>	Ellenáll a nedves törlőruhával történő enyhe dörzsölésnek.
<b>Hőtűrés</b>	+85 °C, ISO 4211-3.
<b>Szilárdanyag-térfogat (%)</b>	13
<b>VOC tartalom (Illékony szerves Vegyület)</b>	VOC (kat A/l) max. 200 g/l (2010). A Taika Glaze VOC-tartalma max. 200 g/l.
<b>Tárolás</b>	Védje a fagytól.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

# TAIKA GLAZE

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak kell lennie. A festés és a festék száradása alatt a levegő és a felület hőmérsékletének legalább +10 °C-nak, a levegő relatív páratartalmának pedig 70 % alatt kell lennie.

### Felület előkészítése

Festetlen felületek:

Távolítsa el a szennyeződések és a port a festetlen felületekről. Szükség esetén töltsen ki a felületeket megfelelő töltőanyaggal, és csiszolja le a megszáradt felületet. Távolítsa el a csiszolóport.

Korábban festett felületek:

A korábban festett felületeket hígított Maalipesu tisztítószerrel mossa le és óvatosan öblítse le vízzel. Hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festéket. Kemény, fényes és festett felületeket matra csiszoljon. Távolítsa el a csiszolóport. A repedéseket és lyukakat töltsen ki megfelelő töltőanyaggal és csiszolja le a megszáradt felületet.

### Alapozás

Fessen két rétegben Tikkurila akrilátos falfestékkel, pl. Feelings Beltéri Festékkel. A festék felhordásához használjon sima felületekre tervezett, rövid szűrű hengert amit kimondottan sima felületekre fejlesztettek ki.

Az alapozott felületnek a lehető legegyszerűsebbnek és simábbnak kell lennie, mert a Taika Glaze nem fed el a felület hibáit és egyenetlenségeit (pl. a kitöltött területeket), hanem kiemeli azokat. Mivel a Taika Glaze átlátszó, az alapozó színe döntő hatással lesz a végső megjelenésre. A színválasztásra vonatkozó ajánlásokat a Taika színekártyán találja. Például a szürke festék a Taika Glaze-zel együtt valódi ezüst hatást kelt, az aranyárga belső festék az arany színű Taika Glaze-zel együtt ajánlott. Másrészt merészen eltérő színű festék választásával nagymértékben változatos hatású felületek hozhatók létre.

### Festés

Nagy összefüggő falfelület festése:

A Taika Glaze-t alaposan keverje fel felhordás előtt. Egy sima felületekre tervezett, rövidszűrű hengerrel bőkezűen, kb. egy méteres sávokban vigye fel. Ezután a hengerrel hosszú, felfelé irányuló mozdulatokkal hordja fel, hogy a lehető legsimább legyen a felület. Törekedjen a lehető legvékonyabb hengeres mintázatra, és próbálja a mázat egyenletesen felvinni az egész felületre. Használjon maszkolószalagot a szegélyek lefedésére és festés után azonnal távolítsa el a szalagot. A látványosabb, gazdagabb kivitelezés érdekében alkalmazzon két réteget. Vegye figyelembe, hogy bár a Taika Glaze effektfestés még a kezdők számára is egyszerű, de a sima, nagy, egyenes felületek festéséhez ügyességre és tapasztalatra van szükség.

Mintázófestés:

A mintázófestés során egyszerre csak egy kis területet (kb. 1 m x 1 m) fessen. Először egy sima felületekre tervezett, rövid szűrű hengerrel vigye fel bőségesen a festéket. Közvetlenül ezután használjon különböző mintázóhengereket, ecsetet vagy szivacsot a minták kialakításához. Először gyakorolja az effektfestést egy vastag kartondarabon vagy más gyakorlóalapon.

### A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel és szappannal. Távolítsa el a felesleges festéket/lakkot a szerszámokról, és tisztítsa meg vízzel. A Tikkurila Pensselipesu szerszám-tisztítót az enyhén megkeményedett festék eltávolítására ajánljuk.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



# TAIKA GLAZE

## Karbantartási utasítások

A Taika Glaze a felületkezelés után kb. 1 hónap alatt éri el végleges tartósságát. Ezen időszak alatt kerülje a tisztítást.

Egy hónap elteltével: tisztítsa meg a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, puha tisztítókendővel. A kezelés után azonnal öblítse le és szárítsa meg.

## Karbantartó kezelés

A "Korábban festett felület" utasítás szerint. Ha szeretné, a mintázott felületet vízbázisú falfestékkel történő festékkel átfesthető.

## Környezetvédelem és hulladékkezelés

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Egészség és biztonság

A termék a módosított 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek. Viseljen védőkesztyűt. Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt. Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és reakciótömeget: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti tartóssága érdekében. Tartalmaz: C(M)IT/MIT (3:1).

## FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

[info.hu@d-markgroup.com](mailto:info.hu@d-markgroup.com) [www.d-mark.hu](http://www.d-mark.hu)